

HG Elimina Cimento (capa fina) (HG produto 11)

HG "Elimina Cimento (capa fina)" elimina los restos de cemento de, entre otros, todo tipo de baldosas cerámicas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea, como pizarra noruega, granito y cuarcita. La característica única de este producto es que disuelve el cemento de la superficie de la baldosa, pero no el cemento de las juntas. Asimismo apto para eliminar óxido.

Modo de empleo:

Para losetas y baldosas esmaltadas, lisas: Disuelva medio litro en 5 litros de agua. Para baldosas sin esmaltar o con esmaltes en granilla, así como piedra natural no calcárea: Disuelva 1 litro para 4 litros de agua.

- 1) Humedezca la superficie previamente con agua limpia y, a continuación, aplique la disolución en cantidad suficiente con ayuda de una bayeta o fregona. No trate más de 10 a 15 m² simultáneamente.
- 2) A continuación, fregue bien la superficie con una mopa o con un cepillo.
- 3) Deje actuar de 15 a 20 minutos y durante el tiempo de actuación, mantener el suelo húmedo con este producto.
- 4) A continuación, fregue bien una vez más la superficie tratada y después retire la solución con una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente.
- 5) A continuación, fregue el suelo de nuevo con la fregona dos o tres veces con agua limpia. Repetir el tratamiento en las zonas que sea necesario.

Consumo: $\pm$ 20 a 50 m² dependiendo de la disolución y la intensidad de la lechada de cemento.

Atención: travertino, piedra azul belga, distintos tipos de pizarra, ni baldosas o suelos de hormigón.

Atención! Existen imitaciones de granito y otros tipos de piedra natural resistentes a los ácidos, a las que sí afectan los ácidos, por lo que estas imitaciones no pueden tratarse con este producto. Por ello, antes de su utilización, aplique el producto en una pequeña superficie de la piedra para comprobar su reacción al ácido (la piedra natural calcárea resultará dañada o afectada al utilizar este producto). La aplicación de este producto puede aclarar ligeramente el color de las juntas.

Para suelos muy sucios: utilice el producto sin disolver o utilice HG "Elimina Cimento (capa gruesa)" (HG producto 12), consulte también la tabla de tratamientos HG para suelos de baldosas, en el lateral de este envase. Para la eliminación de restos de cemento en superficies calcáreas, utilice HG "Elimina Cimento y Cal" (HG producto 31), consulte para ello la gama para piedra natural de HG.

HG Removedor de Cimento (espessura fina) (HG produto 11)

HG "Removedor de Cimento (espessura fina)" remove camadas de cimento incrustadas, entre outros, de todos os tipos de azulejos cerâmicos porosos e não porosos, de ladrilhos e todos os tipos de pedra natural não calcária, como a ardósia norueguesa, o granito e o quartzito. A característica única deste produto é o facto de dissolver o cimento da superfície de azulejos, mas não o cimento das juntas. Também adequado para a eliminação de ferrugem.

Instruções de utilização:

Para azulejos e ladrilhos lisos envernizados: Dilua meio litro em 5 litros de água.

Para azulejos não vidrados ou com superfície vidrada bruta bem como para pedra natural não calcária: Dilua 1 litro em 4 litros de água.

- 1) A superfície tem que ser molhada de antecedência com água limpa e, a seguir, aplique em abundância a solução utilizando uma mopa ou esfregona. Não aplicar de uma só vez numa superfície superior a 10 a 15 m².
- 2) Seguir, deverá esfregar bem a superfície com uma escova de esfregar ou escova.
- 3) Deixar actuar durante 15 a 20 minutos e manter a superfície molhada durante o tempo de actuação com a solução deste produto.
- 4) A seguir, volte a esfregar bem a superfície tratada e depois remova a solução com um esfregão enxaguando-o e exprimindo-o regularmente em água.
- 5) Depois, passe o esfregão 2 a 3 vezes pela superfície com água limpa. Se necessário, repita o tratamento em partes específicas.

Quantidade de aplicação: $\pm$ 20 a 50 m², dependendo da diluição e da intensidade da camada de cimento.

Atenção: Não utilizar em pedras naturais calcárias como o mármore, travertino, pedra (dura) azul, diferentes tipos de ardósia e azulejos e superfícies/azulejos de betão.

Atenção! Existem imitações de granito e de outros tipos de pedra natural não sensíveis a ácido que, no entanto, são sensíveis ao ácido e que portanto não são adequadas para o tratamento com este produto! Portanto, faça sempre um teste à sensibilidade ácida da pedra, aplicando este produto numa superfície pequena (pedra natural calcária será danificada ou afetada por este produto). A aplicação deste produto poderá clarear ligeiramente a cor das juntas.

Em caso de sujidade muito forte: aplicar o produto sem ser diluído ou utilizar HG "Removedor de Cimento (espessura grossa)" (produto HG 12), veja também a matriz de tratamento HG soalhos em azulejo no verso desta garrafa. Para a remoção de restos de cimento de superfícies calcárias utilize HG "Elimina Cimento e Cal" (produto HG 31). Para tal, veja a gama HG para pedras naturais.