

BARNIZ VITROSIN

Refª.095-071

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Barniz de poliuretano basado en resina acrílica y endurecedor isocianato alifático.
USO RECOMENDADO	Barniz de acabado para diferentes sustratos; acero, hormigón, madera, ladrillo, etc...
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	-Resistencia a la intemperie. -Buena resistencia en ambientes industriales y marinos. -Uso interior/exterior. -Buenas propiedades mecánicas. -Buena resistencia química .

DATOS TÉCNICOS					
Color	Incoloro				
Brillo	Brillante				
Peso específico	0,97				
Sólidos en volumen	37 %± 2				
Sólidos en peso	42 %± 2				
Espesor recomendado	40 micras				
Rendimiento teórico	10,5 m ² /Lt.				
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	2 horas	Intervalo de repintado	Mínimo	6 horas
Endurecedor normal (E.N.)	Duro	6 horas		Máximo	Prolongado
Curado total a 20°C	7 días				
Punto de Inflamación	26 °C				
V.O.C.	560 Grs./Lt.				

BARNIZ VITROSIN

Refª.095-071

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	2
<i>Refª. Endurecedor</i>	n/ Refª.952-015
<i>Proporción de mezcla</i>	Mezclar los dos componentes (base y endurecedor) en proporción 10:1 en volumen.
<i>Vida útil de la mezcla (20°C)</i>	12 horas
<i>Diluyente</i>	Disolvente Vitrosin, n/Refª.007-011
<i>Disolvente de limpieza</i>	Disolvente de limpieza H, n/Refª.003-502.
<i>Preparación de superficie</i>	Limpiar la superficie hasta eliminar polvo, suciedad, partes mal adheridas, etc..
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha, rodillo ó pistola. 1ª.capa:5% disolvente. 2ª.capa: sin disolvente.
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5°C y superior en 3°C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar sobre hormigón, acero imprimado, madera, ladrillo, etc...

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35°C.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------

Edición: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia

Revisión 0: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia