

ESMALTE METALIZADO

Plata RAL 9006

Ref. 607-003

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Esmalte sintético formulado con resinas alcídicas y pigmentado con pasta de aluminio, lo que le proporciona su aspecto metalizado.
USO RECOMENDADO	Como acabado para la decoración de todo tipo de elementos metálicos.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Secado rápido Uso interior/ exterior Resistencia ambientes industriales

DATOS TÉCNICOS					
Color	Metalizado RAL 9006				
Brillo	Metálico				
Peso específico (Kg / l)	0.99 ± 0.01				
Sólidos en volumen (%)	41 ± 2				
Sólidos en peso (%)	49 ± 2				
Espesor recomendado	30 micras				
Rendimiento teórico	13,6 m² / l				
Tiempo de secado a 20 °C	Tacto	45 min.	Intervalo de repintado	Mín	6 h
	Duro	4 horas		Máx	Prolongado
Secado total a 20 °C	7 días				
Punto de Inflamación	10 °C				
V.O.C.	499 g / l				

ESMALTE METALIZADO

Plata RAL 9006

Ref. 607-003

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	1
<i>Diluyente</i>	003-151
<i>Disolvente de limpieza</i>	003-502
<i>Preparación de superficie</i>	Aplicar sobre superficies imprimadas ó pintadas libres de polvo, grasas, etc...
<i>Métodos de Aplicación</i>	Pistola aerográfica (10 - 15 % disolvente)
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5 °C y superior en 3 °C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar sobre imprimaciones sintéticas, clorocaucho, Líneas 379, 793...

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5 a 35 °C.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------