

ESMALTE MATE

Linea 410/M

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Esmalte sintético mate formulado a base de resinas alcídicas.
USO RECOMENDADO	Como esmalte mate de acabado de elevada calidad en usos industriales y decoración.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Acabado mate Uso interior/exterior Buena conservación de color Resistente al caleo Resistente ambientes industriales Buena brochabilidad

DATOS TÉCNICOS					
Color	Varios				
Brillo	Mate				
Peso específico	1.20-1.30				
Sólidos en volumen	50% ± 2				
Sólidos en peso	68% ± 2				
Espesor recomendado	40 micras				
Rendimiento teórico	12,5 m ² /Lto.				
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	4 horas	Intervalo de repintado	Mínimo	18 horas
	Duro	18 horas		Máximo	Prolongado
Secado total a 20°C	7 días				
Punto de Inflamación	34°C				
V.O.C.	400 Grs./Lto				

ESMALTE MATE

Linea 410/M

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	1
<i>Diluyente</i>	Disolvente sintético lento, n / Refª. 004-001
<i>Disolvente de limpieza</i>	Disolvente de limpieza H, n/Refª.003-502.
<i>Preparación de superficie</i>	Aplicar sobre superficies imprimadas ó pintadas libres de polvo, grasas, etc..
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha, rodillo, (máximo 5% diluyente)
	Pistola aerográfica (10% diluyente)
	Pistola airless (boquilla 0.013-0.015 pulgadas)
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5°C y superior en 3°C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar sobre imprimaciones sintéticas, clorocaucho, epoxi, Líneas 379, 793, 288.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5° a 35°C.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------

Edición: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia

Revisión 0: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia