

XYLOPHENE SOR2 EXTREME



Abril 2020

Definición


■ Protector de la madera en base con resinas alquídicas y agentes fungicidas e insecticidas, para el tratamiento preventivo y curativo de la madera.

Destino

■ INTERIOR / EXTERIOR
NUEVO / MANTENIMIENTO
Para el tratamiento preventivo y curativo de cualquier estructura y mobiliario de madera, previo al acabado mediante lasur, pintura o barniz.

Propiedades

■ Insecticida
■ Anti-termitas
■ Fungicida
■ Acción preventiva y curativa
■ Compatible con los productos de acabado, lasures, barnices o pinturas
■ Listo al uso
■ Mantiene el aspecto natural de la madera



Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ No se aplica
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

■ Envase: Líquido translúcido

Colores y Envases

■ En stock: Incoloro
■ Formatos disponibles:
1L, 5L, 25L, 200L

(El tamaño del envase máximo depende del usuario final del producto)

Densidad

(Medido en): Kg/dm³
■ 0,79 ± 0,01 Kg/L (a 20°C)

Secado

■ Entre capas: 1h*
■ Manipulación: 4h mínimo
■ Completo: 72h en ambiente ventilado
■ Por inyección: 3 a 4 semanas aprox.

(*Variable según las condiciones de temperatura, la cantidad de líquido aplicado, humedad relativa, la naturaleza de la madera)

Rendimiento

■ Tratamiento preventivo: 1L = 5m² aprox. (200g/m²)
■ Tratamiento curativo: 1L = 3 m² aprox. (300g/m²)

(Variable según la impregnabilidad de la madera, el estado de la superficie, el proceso de aplicación, las secciones a tratar)

Punto de inflamación

■ 62,8°C

Composición

■ Cipermetrina, Propiconazol, Tebuconazol, IPBC.

Aplicación

Proceso

CLASE DE RIESGO	TRATAMIENTO PREVENTIVO/CURATIVO (USO INTERIOR / USO EXTERIOR)
1-2	El estado superficial de las maderas debe estar limpio y libre de acabados. Aplicar 2-3 capas de XYLOPHENE SOR2 EXTREME mediante brocha, rodillo, paletina o pulverización a baja presión sin aire, en todos los lados, extremos, cortes, haciendo hincapié en las uniones y ensamblajes. Tratamiento preventivo: 5 m²/L aprox. (200g/m²) Tratamiento curativo*: 3 m²/L aprox. (300g/m²)
3.1	Para tratamientos preventivos en la clase 3.1, es obligatorio además del tratamiento anteriormente descrito, una capa más de acabado. Tratamiento preventivo: 5 m²/L aprox. (200g/m²)

* Los tratamientos de inyección curativos deben llevarse a cabo siempre en combinación con un tratamiento curativo mediante aplicación superficial:

- Mediante brocha o pulverización para usuarios profesionales.
- Mediante brocha sólo para usuarios/consumidores finales.

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, tratados o no con esmaltes, protectores, barnices u otros similares, sanos.
 - Para maderas pintadas con otros productos, eliminar todo hasta llegar a madera nueva.
 - Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña de control.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, revestimientos, partículas no adheridas y otros contaminantes.
- Para superficies barnizadas o pintadas debe eliminarse la pintura o barniz mediante lijado o usando un **DECAPANTE PARA MADERA** adecuado (previo test en el soporte a tratar y su compatibilidad con nuestro producto)
- La humedad de la madera no debe superar el 15%.
- Verificar y limpiar las zonas atacadas.
- Deberán ser sustituidas las partes de la madera que carezcan de estabilidad.
- **COLORACIÓN:** XYLOPHENE SOR2 EXTREME no confiere coloración alguna especial a la madera tratada.
- **OLOR:** Durante el secado puede surgir olor. Para limitar dicho fenómeno, se recomienda ventilar bien los espacios en los que se utilice este producto, generando flujos de aire que ayuden a hacer desaparecer este olor. Se aconseja esperar a aplicar en verano para mejorar la ventilación de las estancias.
- **MATERIALES EN CONTACTO CON LA MADERA A TRATAR:** Los materiales que no sean de madera y que por tanto no deban recibir el tratamiento, se recomienda que se protejan. El producto no es corrosivo para los metales en contacto con la madera tratada.

Aplicación

Material de aplicación

- Envase de 1L : Brocha, rodillo o pulverización.
- Envase de 5L, 25L y 200L : Brocha, rodillo o pulverización. Aplicación por inyección combinada con tratamiento superficial.

Dilución

- Listo al uso.

Categoría de usuario

- Envase de 1L: Público en general (uso no profesional). Uso profesional.
- Envase de 5L, 25L y 200L : Únicamente personal profesional especializado.

Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el envase antes de abrir.
- Esperar al completo secado de la superficie antes de aplicar una nueva capa de pintura.
- Limpieza con *White Spirit*.

Precauciones para el uso y conservación

- Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo y/o frío.
- Aplicar el producto a una temperatura entre 10 y 25°C, o cuando la humedad relativa sea superior al 50%.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 20°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar, hasta 24 meses en su envase original, sin abrir.
- Para lograr un tratamiento eficaz, debe aplicarse a todos los lados de las maderas afectadas, así como a los cortes y extremos. Los soportes deben ser sanos, secos, no húmedos, sin congelar, desempolvados, compactos y preparados de acuerdo con las actuales normas, eliminando totalmente la pintura antigua y libres de cualquier recubrimiento filmogénico, cera, aceite o recubrimiento que pueda impedir la penetración del producto de tratamiento en la madera y no estar contaminado por hongos.
- Reconocimiento de los fondos restantes de la responsabilidad del aplicador. Todos los materiales no afectados por el tratamiento deben estar protegidos eficazmente contra goteos o salpicaduras. Es necesario trabajar de acuerdo con las normas actuales y respetar las cantidades de producto a depositar en la madera en función del tratamiento que se lleve a cabo.
- En el caso de termitas en el hogar, consulte a un aplicador especializado en el tratamiento de termitas.
- Tratamiento preventivo (especificación del uso): Para la aplicación superficial preventiva sobre madera para uso clase 3.1, se debe aplicar una capa superior.
- Tratamiento curativo (especificación del uso):
 - Los tratamientos curativos realizados por inyección siempre deben combinarse con tratamientos curativos aplicados por aplicación superficial.
 - Sólo para el tratamiento de madera que no vaya a estar expuesta a la intemperie ni a la lixiviación.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

■ Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14.001.

■ N° de registro: **ES/MR (NA)-2019-08-00616**

■ Eficacia:

Este producto es eficaz contra los ataques de las larvas de los insectos xilófagos (*Capricornios, Lyctus, Vrillettes*) en madera seca así contra las Termitas y los hongos de podredumbre marrón y blanca, como medida preventiva.

XYLOPHENE SOR2 EXTREME ha pasado los controles de eficacia según las siguientes normas:

○ Insecticida preventivo:

EN 46 : Eficacia preventiva contra la Polilla de la madera (*Hylotrupes bajulus*)

EN 49: Eficacia preventiva contra el Escarabajo de los muebles (*Anobium Punctatum*)

EN 20: Eficacia preventiva contra la Carcoma de la madera (*Lyctus Brunneus*)

○ Fungicida preventivo :

EN 113: Eficacia contra los hongos de podredumbre parda (en madera blanda y dura para UC 2 y en madera blanda para UC 3.1)

○ Insecticida curativo:

EN 1390: Eficacia curativa contra la Polilla de la madera (*Hylotrupes bajulus*)

EN 48 : Eficacia curativa contra el Escarabajo de los muebles (*Anobium punctatum*)

Eficacia curativa contra el *Lyctus* (*Lyctus brunneus*) validada por EN 48 y EN 1390

○ Anti-Termitas :

EN 118: Eficacia preventiva contra las Termitas subterráneas (*Reticulitermes spp*)

○ Durabilidad del producto aplicado :

Los controles de eficacia preventivos han sido efectuados después de ensayos envejecimiento acelerado:

EN 73: Ensayos de evaporación

EN 84: Ensayo de envejecimiento por deslavado

○ Clase de uso: 1, 2 y 3.1

Utilice **XYLOPHENE SOR2 EXTREME** de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Respetar las dosis de aplicación del producto y las clases de uso autorizadas.



PPG Dyrup, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038, Sacavém (PORTUGAL)
Tel.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es

