



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YC M400

Catalizador para barniz al agua bicomponente

Características externas del producto:

• Componente B del producto al agua bicomponente	• Elevado residuo solido
• Incrementa le resistencia química del acabado	•

Uso aconsejado:	• Para mejorar la resistencia química del acabado al agua y el rebarnizado del fondo		
Uso del producto: MEZCLAR BIEN A LA HORA DE AÑADIRLO AL OTRO PRODUCTO	Dosis a emplear YC M400 : del 2 al 10% max		
		Por 10 Kg	Por 25 Kg
	Mínimo	0,200 Kg	0,500 Kg
	Máximo	1,000 Kg	2,500 Kg
	Se puede consultar la ficha técnica de cada producto para establecer como usar el catalizador y la dosis optima de empleo		

Para otras informaciones relativas al barnizado con producto al agua puede consultar el catálogo.

Nota de advertencia

- Mezclar bien el producto a la hora de añadir el catalizador con un agitador mecánico.
- Utilizar el producto en las tres horas siguientes al añadido del catalizador. No utilizarlo después de ese periodo de tiempo a no ser que se indique lo contrario en su ficha técnica.
- Es necesario que en la fase aplicativa, tanto el producto como el soporte y el ambiente, no estén a una temperatura inferior a 15°C.
- Los residuos del barnizado (agua de lavado, agua de la cabina, restos de barniz) deben ser eliminados siguiendo la normativa vigente. No verter residuos en el alcantarillado.