FERRO-WHITE AL AGUA

Código: 4008

Descripción

Pintura mate tixotrópica en base agua que aísla y cubre manchas de humedad así como de grasa.

Propiedades

- Excelente brochabilidad y nivelación
- Alto rendimiento
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Gran penetración en el soporte
- Buena adherencia
- No gotea, ni descuelga
- Excelente lavabilidad

Superficies de aplicación

Adecuado como aislante para manchas de humo, grasa y humedad. Para aplicar sobre superficies de yeso, madera, escayola y sus derivados.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Peso específico:	1,450 +/- 0,020 k/l
Sólidos en volumen:	42 +- 2%
Dilución:	En agua
Aplicación:	Rodillo, brocha, pistola
Secado al tacto:	30 minutos a 20º C y 60% humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 4 horas a 20º C. Máximo: no tiene
Rendimiento teórico:	6-8 m² / litro dependiendo de la porosidad del soporte
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless
Aplicación:	Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Modo de empleo

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. Si se trata de una de las siguientes superficies imprimarla adecuadamente

OBRA NUEVA

Yeso u hormigón

Imprimar con “Barniz Fijador “ de Ferroluz

Acabado: Aplicar dos capas de FERRO-WHITE AL AGUA. Dejar secar 6 horas a 20º C entre capas

Madera

Imprimar con “Selladora al Agua” Ferroluz

Acabado: Aplicar dos capas de FERRO-WHITE AL AGUA. Dejar secar 6 horas a 20º C entre capas

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

- El soporte debe estar firme, compacto, seco y libre de polvo
- Eliminar pinturas viejas mal adheridas
- Nivelar irregularidades con MASILLA STANDARD

Imprimar si el soporte no está firme y homogéneo con Barniz Fijador o Fijasol de Ferroluz

Acabado: Aplicar una o dos capas de FERRO-WHITE. Dejar secar 6 horas a 20º C entre capas

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001