

HISPACLOR H

Azul Piscinas

Refª.793-452

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Pintura de acabado basada en resina de clorocaucho modificada y plastificantes insaponificables.
USO RECOMENDADO	Recubrimiento de paredes y suelos de piscinas contruídos en hormigón.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	-Rápido secado. -Facilidad de aplicación. -Buena resistencia al agua y aditivos para piscinas.
NORMAS Y CERTIFICADOS	

DATOS TÉCNICOS					
Color	Azul piscina				
Brillo	Mate				
Peso específico	1,29				
Sólidos en volumen	46 ± 2%				
Sólidos en peso	66 ± 2%				
Espesor recomendado	50 micras secas				
Rendimiento teórico	9,2 m ² /Lt.				
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	60 minutos	Intervalo de repintado	Mínimo	8 horas
Endurecedor normal (E.N.)	Duro	90 minutos		Máximo	Prolongado
Secado total a 20°C	7 días				
Punto de Inflamación	26°C				
V.O.C.	450 Grs/Lt.				

HISPACLOR H

Azul Piscinas

Refª.793-452

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	1
<i>Diluyente</i>	Utilizar disolvente industrial, Refª. 003-151
<i>Disolvente de limpieza</i>	Disolvente limpieza, n/Refª.003-502
<i>Preparación de superficie</i>	Aplicar sobre hormigón limpio y seco
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha, rodillo y pistola airless. Añadir 5% disolvente
	Con pistola aerográfica, añadir 5-10% disolvente.
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5°C y superior en 3°C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar máximo 2 capas. La 1ª. Diluída 10-15% disolvente.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35°C.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------

Edición: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia

Revisión 0: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia