

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE S/R

Rojo óxido/gris/negro

Refª. 379-358
379-658
379-858

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Imprimación sintética basada en resinas alcídicas modificadas.
USO RECOMENDADO	Como imprimación anticorrosiva sobre superficies de acero (estructuras, planchas, perfiles, piezas, etc.), donde se requiera secado rápido.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Secado rápido Buena adherencia sobre acero Resistente a aceites lubricantes e hidrocarburos alifáticos Espesores máximos de 60 micras
NORMAS Y CERTIFICADOS	Clasificación frente al fuego según norma UNE-EN 13501-1:2007: Clase B s1 d0.

DATOS TÉCNICOS					
Color	Gris (379-658) , Rojo (379-358),Negro(379-858)				
Brillo	Mate				
Peso específico	1.45-1.50				
Sólidos en volumen	52% ± 2				
Sólidos en peso	75% ± 2				
Espesor recomendado	40 micras				
Rendimiento teórico	13 m²/Lto.				
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	20 min.	Intervalo de repintado	Mínimo	12 h
	Duro	4 horas		Máximo	Prolongado
Secado total a 20°C	7 días				
Punto de Inflamación	42°C				
V.O.C.	400 Grs./Lto				

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE S/R

Rojo óxido/gris/negro

Ref^a. 379-358
379-658
379-858

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	1
<i>Diluyente</i>	Disolvente industrial, n / Ref ^a . 003-151
<i>Disolvente de limpieza</i>	Disolvente de limpieza H, n/Ref ^a .003-502
<i>Preparación de superficie</i>	Limpieza manual grado St 2 ó St 3, según norma UNE-EN ISO 8501-1.
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha, rodillo, (máximo 3% diluyente)
	Pistola aerográfica (5% diluyente)
	Pistola airless (boquilla 0.017 pulgadas)
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5°C y superior en 3°C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Utilizar como imprimación y repintar con esmaltes y clorocauchos de acabado, nuestras líneas 529, 632, 797, 793, etc...

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------

Edición: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia

Revisión 0: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia