# IMP. SINTÉTICA S/ RÁPIDO

*Refª. 379-658*

## Información Técnica

### DESCRIPCIÓN Y USOS

Imprimación sintética de secado rápido y fácil aplicación a pistola, que forma películas muy resistentes e impermeables con excelente adherencia sobre el hierro y el acero.

No contiene cromatos, ni compuestos de plomo u otros pigmentos que pudieran hacerla objecionable bajo el punto de vista ecológico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Peso específico** :1.48

**Brillo**: Mate.

**Color**: Gris.

**Viscosidad a 20ºC**: 75-80 K. U.

**Tiempos de secado:**

| | |
|---|---|
| Al polvo : | 8 minutos. |
| Al tacto : | 20 minutos. |
| Duro : | 4 horas. |
| Repintar : | 24 horas. |

**Rendimiento :**

| | |
|---|---|
| Teórico : | 16 $m^2$/Lto. |
| Práctico : | 12 $m^2$/Lto., variable |

**Sólidos en volumen**: 56 %.

**Disolvene**: Refª. 003-151.

**Espesor por capa** : 35 micras.

### APLICACIÓN

Sobre superficies de hierro y acero. Tener presente que éstas deberán estar libres de oxido, grasa, polvo y suciedad.

Método de aplicación: Preferible a pistola (airless o convencional) rebajando su viscosidad mediante la adición de hasta un 10% de Disolvente. Refª. 003-151, para la pistola airless y hasta un 20%, para la convencional.

Es compatible con nuestros esmaltes de las Líneas y marcas siguientes :

529 HISPA -RAPID
632 SYNTOLAC

HISPANAMER
COMPAÑÍA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S. A.
Avda. Menéndez Pelayo, 3 – 39100 STA. CRUZ DE BENZANA (Cantabria) – Tel. 942 580 028 Fax 942 581 229
E-mail: hispanamer@hispanamer.com - www.hispanamer.es