

OXIMONT

Refª.992-800

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Oximont es un producto base agua que ha sido diseñado para la conversión del óxido de hierro en un complejo insoluble y estable.
USO RECOMENDADO	Cuando se quiere fijar el óxido antes de pintar. Reacciona rápidamente con el óxido y forma un complejo insoluble de color negro.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	-Neutraliza los procesos de corrosión. -Actúa como pasivante químico del sustrato oxidado. -También se puede utilizar sobre superficie chorreada con ligeros signos de corrosión. -pH ácido (1-2).

DATOS TÉCNICOS					
Color	Lechoso-Beige				
Brillo	Mate				
Peso específico	1.04				
Sólidos en volumen	18% ± 2				
Sólidos en peso	22% ± 2				
Espesor recomendado	20 micras				
Rendimiento teórico	9-11 m ² /Lto. En función espesor de la capa aplicada.				
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	20 min.	Intervalo de repintado	Mínimo	3 horas
	Duro	3 horas		Máximo	48 horas
Secado total a 20°C	7 días				
Punto de Inflamación	No aplicable				
V.O.C.	50 Grs./Lto				

OXIMONT

Refª.992-800

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	1
<i>Diluyente</i>	Agua
<i>Disolvente de limpieza</i>	Agua
<i>Preparación de superficie</i>	La superficie oxidada deberá estar libre de aceite y grasa. Si hay costras de óxido se recomienda un cepillado manual ó mecánico.
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha, rodillo, (sin diluir)
	Pistola aerográfica (sin diluir)
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5°C y superior en 3°C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar una capa a viscosidad original. Dejar reaccionar un mínimo de 3 horas. Se puede repintar con cualquier pintura. Aplicar sobre el oximont el proceso Standard: imprimación y acabado.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35°C.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------

Edición: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia

Revisión 0: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia