

RQxx70 ACABADO ALTA RESISTENCIA UV

Protección-Acabado-Mantenimiento

Campos de uso: carpintería, decoración de jardín, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas.

Información sobre el producto: crea una barrera contra los rayos UVA/UVB, los más dañinos del espectro solar, que degradan la madera y la agrisan. Protege de la acción de desgaste del agua de lluvia y la humedad. Ennoblecce los productos y refuerza la protección de la madera tratada con impregnantes al agua.

Características de aplicación: se aconseja aplicar 1 o 2 manos.

Instrucciones de uso

Madera teñida/impregnada. Se puede aplicar RQxx70 en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 1 o 2 manos de producto.

Madera barnizada. En la madera ya barnizada con productos de acabado en buen estado, es necesario lijar con grano 320. Limpiar la superficie y barnizar. En la madera ya barnizada con productos de acabado en mal estado, lijar con papel grano 80-150 para devolver la madera al estado crudo. Limpiar la superficie y realizar el barnizado. Se recomienda la aplicación de 1 o 2 manos de Impregnante clásico RMxx10 antes del Acabado alta resistencia UV RQxx70.

Mantenimiento: en productos muy expuestos a los agentes atmosféricos basta realizar el mantenimiento en las partes que comienzan a degradarse. Lijar ligeramente el producto con papel de grano medio 220-230, quitar el polvo del lijado y aplicar una mano del color deseado. En las partes más afectadas se puede aplicar una segunda mano. Si el producto está poco expuesto a la intemperie, las operaciones de retoque y renovación serán menos frecuentes. Para prolongar la acción de protección de la película y la belleza del producto se aconseja limpiar con el Detergente neutro T.Clean RR1050. Evitar detergentes agresivos.

Repintado: Acabados de la serie de alta resistencia UV RQxx70.

Envase: 0,75 L, 2,5 L, 5 L.



Conservar a una temperatura no inferior a 5°C



Pintar a una temperatura no inferior a 10°C



Listo para el uso



Brocha, pistola



Rendimiento
10 m² / L



Mezclar bien antes
de usar



Secado entre manos
2 a 6 horas



Secado final
12 horas



RQ1170
TEKA-ALERCE



RQ1370
NOGAL