



YC---M4XX

Catalizadores para Barnices al agua - Tabla de resumen

CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO (kg/l. $\pm 0,03$)	RESIDUO SÓLIDO (± 1)	CARACTERÍSTICAS SALIENTES
YC M400	1,10	80	Para fondos .
YC M401	1,10	70	Para fondos y acabados mates
YC M402	1,10	70	Universal, para acabados mates y fondos.
YC M403	1,08	60	Universal, para acabados mates, parquet y acabados brillantes
YC M404	1,06	51	Universal, para acabados mates, parquet y acabados brillantes

Uso del producto: Para establecer la modalidad de uso del catalizador y la dosis óptima de uso, consulte el boletín técnico de los componentes individuales A

Notas y advertencias

- Mezcle bien el producto con un agitador mecánico mientras vierte el catalizador.
- Si el producto se conserva en locales con temperaturas comprendidas entre 5 y 35 °C, la caducidad es de 6 meses
- Utilice el producto aditivo dentro de las 3 horas sucesivas a la adición del catalizador. No utilice el producto una vez pasado este período de tiempo, a menos que lo autorice explícitamente la ficha técnica del producto en el que se ha vertido.
- En la fase de aplicación se necesita tener, tanto para el producto como para el soporte y el medio ambiente, una temperatura no inferior a los 15 °C.
- Los residuos de barnizado (agua de lavado, agua de las cabinas, barniz usado) deben eliminarse conforme a las normativas vigentes. No tire residuos por los desagües.

Reticulantes para Barnices al agua - Tabla de resumen

CÓDIGO	Dosis de uso %	CARACTERÍSTICAS SALIENTES
YC M407	0,5 - 1	Universal, de velocidad media pero de pot-life prolongado. Para fondos y acabados
YC M408	0,5 - 1	Universal, rápido. Para acelerar la lijabilidad de fondos y la apilabilidad de los acabados
YC M419	1 - 2	Imprimante para crystal , de secado muy lento

Uso del producto: Vierta los reticulantes poco a poco y agitando mecánicamente. Para simplificar la introducción de los reticulantes y evitar la formación de grumos, se recomienda premezclar con igual cantidad de DT M075.

Cuando se usan reticulantes en ciclos rápidos, la dosis óptima de uso en el producto se debe establecer sobre la base de los resultados de pruebas directas sobre la instalación y la aplicación del usuario.

Notas y advertencias

- Si el producto se conserva en locales con temperaturas comprendidas entre 5 y 35 °C, la caducidad es de 12 meses
- Utilice el producto aditivo dentro de las 24 horas sucesivas a la adición del reticulante. No utilice el producto avanzado tal cual es, sino en una mezcla con al menos la misma cantidad de producto fresco.
- En la fase de aplicación se necesita tener, tanto para el producto como para el soporte y el medio ambiente, una temperatura no inferior a los 15 °C.
- Los residuos de barnizado (agua de lavado, agua de las cabinas, barniz usado) deben eliminarse conforme a las normativas vigentes. No tire residuos por los desagües.