



YL---M263 Pigmentado

AQUARIS Fondo Pigmentado al agua tixotroico para exterior de empleo general

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Características del producto:

• Buen lijado	• No posee propiedades aislantes
• Buena cobertura	• No contiene fungicida

Version:

YL---M263/--C02	Blanco				
-----------------	--------	--	--	--	--

Uso aconsejado:	- Ventanas - Contraventanas - Puertas de entrada	- Mobiliario de jardín - Gazebo - Balcones	- Viga bajo techo - Tarima para exterior - Empalizadas, vallas
Metodo de aplicación:	Pistola manual y automática, tanto airless como airmix, con o sin electrostática. Para aplicaciones tanto en plano como en vertical.		
Preparación del producto:	Diluir con agua de red al 2 - 10% en función de la característica del sistema de aplicación		

Características físico químicas a 23 °C

Residuo sólido (%)	42 ± 1
Peso específico (g/cm³)	1,10 ± 0,03

Características Aplicativas

Verticalidad máxima (µm humedad)	150 Hu.
N. aconsejado de manos	de 1 a 2 manos
Cantidad aconsejada por mano	min: 125 Hu. max: 150 µm
Intervalo entre las manos	min: 1 h max: 2 h
Rendimiento métrico (m²/litros)	de 5 a 4

Indicaciones generales del ciclo

Secado a 23 °C y HU.% entre 45 y 65: 150 µm		Secado en tunel: 150 Hu.	
Apilado en vertical	16 horas	Temperatura	Tiempo
Lijado	24 horas	Flash Off	T.A. 15 minutos
		Aire laminar	30°C 60 minutos
		Enfriamiento	T.A. 15 minutos
		Apilado en vertical	A la salida del horno
		Lijado	Al día siguiente

Preparación de la superficie:

La madera debe ser tratada previamente con un impregnante pigmentado al agua para exterior de la gama AQUARIS.

Instrucciones de aplicación:	Diluir%	Boquilla	Presión de aire (bar)	Presión de barniz (bar)
Pistola a taza	6 - 10	de 2 a 2,5	circa 4	--
Airmix	2 - 6	11 - 13	de 0,5 a 1	de 80 a 120
Airless	2 - 6	11 - 13	--	de 80 a 120

Se aconseja el uso de un precalentador a 30 o 40 °C para garantizar la constancia aplicativa a lo largo del año.

Lijado:	Manual: • (240-280)	Orbital: • (240-280)	Automática: • (240-280)	Cepilladora:
----------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------

Rebarnizado:

Aplicar una mano de acabado pigmentado al agua para exterior de la gama AQUARIS.

Para otras informaciones sobre el barnizado con productos al agua de nuestra gama pueden consultar nuestro catálogo.

Nota de advertencia

- Mezclar bien el producto antes de su uso.
- Si el producto se conserva en locales con temperatura entre 5 y 35 °C, la caducidad es de 12 meses.
- Es necesario que en el momento de la aplicación, tanto el producto como el soporte y el ambiente tengan una temperatura, no inferior a 15 °C. La capa de barniz que se forma por debajo de tales temperaturas tiene propiedades de resistencia química mecánicas inferiores al estándar cualitativo que normalmente se obtiene.
- Los restos del barnizado (agua del lavado, agua de la cabina, restos de barniz) deben ser eliminados siguiendo la normativa vigente. No verter residuos en el alcantarillado.
- El instrumental debe ser lavado con agua tras su empleo. En el caso de que queden residuos sólidos de barniz, emplear **AY M460**, dejándolo actuar una noche, para después aclarar con agua.

Que hacer ...	Añadir	Dosis de empleo	
		%	Gramos por 25 litros
Si el producto seca muy rápidamente	AY---M450	1 - 2	de 250 a 500
Para conservar un producto reutilizado	AY---M435	0,100	25
Para aumentar la tixotropía y la viscosidad del producto	AY---M456	1 - 2	de 250 a 500
Si aparecen "cráteres" por la contaminación ambiental	AY---M457	0,200 - 1	de 50 a 250