



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
Via Ronchi inferiore, 34

YL---M663

Acabado de base acuosa para interiores transparente

Características destacadas del producto:

• Muy vertical	• Óptima transparencia
• Alto cubrimiento, para poro abierto y cerrado	• Lijable con calibradoras automáticas

Uso recomendado:	• Uso general	• Torneado	• Puertas de muebles
	• Puertas	• Muebles montados	•
Método de aplicación:	Pistola: aerógrafo, airmix, airless, electrostática (siempre que se empleen equipos idóneos para los productos con base de agua).		
Preparación del producto:	Listo para el uso; diluya con agua corriente solo si es necesario.		

Características químico-físicas (23°C)

Residuo sólido (%)	36 ± 1
Peso específico (g/cm³)	1,020 ± 0,030
Viscosidad DIN 6 (s)	40 ± 5
Viscosidad Brookfield (mPas)	-
pH	entre 8 y 8,5

Características de Aplicación

Verticalidad máxima (µm húmedos)	140
N.º de manos recomendado	de 1 a 2 manos
Cantidades aconsejadas por cada mano (g/m²)	mín.: 80 máx.: 140
Intervalo entre las manos	1 hora
Rendimiento métrico (m²/litros)	De 7 a 13

Indicaciones generales sobre el ciclo:

Secado a 20°C y HR% entre 45 y 65: 120 g/m²	
Eliminación de los polvos	45 minutos
Manejable	60 minutos
Apilable	4 horas
Lijable	4 horas
Posibilidad de repintar	8 horas

Secado en túnel: 120 g/m²		
	Temperatura	Tiempo
Flash Off	25 °C	10 minutos
Aire forzado	40 °C	60 minutos
Enfriamiento	20 °C	5 minutos
Apilable	75 minutos	
Lijable	75 minutos	
Posibilidad de repintar	2 horas	

Preparación del sustrato: : Limpie cuidadosamente la superficie de la madera, que debe estar bien seca (10-14% de humedad) y sin untados, ceras o resinas. Para reducir el abombamiento de la fibra, es importante lijar cuidadosamente la madera; para ello, se aconseja un papel de comprendido entre 150 y 180.

Instrucciones de aplicación: Para obtener el máximo rendimiento del producto es mejor no diluir con agua, sino adoptar sistemas de aplicación que permitan la mejor atomización del producto. Se muestran algunas indicaciones importantes sugeridas para la aplicación a pistola:

	Boquilla	Pres. Aire	Pres. Barniz
Aerógrafo	de 2 a 2,2	de 3 a 4	--
Airmix	11	de 0 a 2	de 80 a 110
Airless	11	--	de 120 a 150

El uso de preatomizadores y precalentadores con temperaturas del producto comprendidas entre 30 y 35 °C es eficaz para garantizar la constancia de la aplicación del producto durante el año. La aplicación de la segunda mano o las condiciones de secado con baja temperatura y/o humedad relativa elevada, comporta tiempos de secado más largos. Se recomienda el secado en locales con una circulación de aire suficiente que permita renovar todo el volumen de aire cada 15-20 min.</p>
</div>
<div data-bbox="90 603 889 627" data-label="Text">
<p>Repintar: El fondo con base de agua YL M663 puede repintarse sin problemas tanto con acabado con base de agua para interiores como con acabados nitro o poliuretánicos con solvente.</p>
</div>
<div data-bbox="90 626 650 637" data-label="Text">
<p>Para mayor información en cuanto al barnizado con los productos al agua de nuestra gama, solicite o consulte nuestra guía.</p>
</div>
<div data-bbox="90 645 230 658" data-label="Section-Header">
<p>Notas y advertencias</p>
</div>
<div data-bbox="105 657 884 760" data-label="List-Group">

• Mezcle bien el producto antes de usarlo.
• Si el producto se conserva en locales con temperaturas comprendidas entre 5 y 35 °C, la caducidad es de 18 meses.
• Es indispensable, durante la fase de aplicación, tanto para el producto como para el soporte y el ambiente, una temperatura no inferior a 15°C. Las películas que se forman por debajo de esta temperatura poseen propiedades de resistencia química y mecánica inferiores al estándar cualitativo que puede obtenerse comúnmente.
• Los residuos de barnizado (agua de lavado, agua de las cabinas, barniz usado) deben eliminarse conforme a las normativas vigentes. No tire residuos por los desagües.
Los aparatos deben lavarse inmediatamente después del uso con agua. Si hay que eliminar las películas secas de barniz, use AY M460, dejándolo actuar durante una noche, y luego enjuague con abundante agua.

</div>
<div data-bbox="85 769 891 840" data-label="Table">
<table>
<tr>
<th data-kind="parent" data-rs="2">Qué hacer...</th>
<th data-kind="parent" data-rs="2">Añadir</th>
<th data-cs="2" data-kind="parent">Dosis de uso</th>
<th data-kind="ghost"></th>
</tr>
<tr>
<th data-kind="ghost"></th>
<th data-kind="ghost"></th>
<th>%</th>
<th>Gramos por 25 litros</th>
</tr>
<tr>