



YM---M042

AQUARIS Impregnante Coloreado al agua para exterior indicado para Frondosas ricas en tanino

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Características del producto:

• Idóneo para maderas de frondosas ricas en tanino • Óptima estabilidad en flow-coating	• Idóneo para el Roble, Castaño e Iroko • Contiene 0,4% de fungicida IPBC
--	--

Versiones:

YM---M042	Trasparente
YM---M042/--T30	Castaño
YM---M042/--T22	Nogal

YM---M042/--T27	Roble
YM---M042/--T15	Caoba

YM---M042/--T21	Nogal Brennero
YM---M042/--T29	Verde Bosco

Uso aconsejado:	• Ventanas • Contraventanas • Puertas de entrada	• Mueble de jardín • Gazebo • Balcones	• Vigas bajo techo • Tarima para exterior • Empalizada, vallas
Metodo de aplicación:	Flow-coating y bañera de inmersión		
Preparación del producto:	Listo para usar; para rebajar la tonalidad del color, usar la versión transparente		

Características Químico-Físicas a 23°C

Residuo sólido (%)	13 ± 1
Peso Específico (g/cm ³)	1,010 ± 0,030
Viscosidad DIN 2 (s)	48 ± 3
pH	Entre 6,5 e 7,5

Características Aplicativas

N. aconsejado de manos	de 1 a 3 manos
Cantidad aconsejada por mano	min: 50 g/m ² max: 80 g/m ²
Intervalo entre manos	min: 2 h max: 8 h
Rendimiento métrico (m ² /litro)	de 12 a 18

Indicaciones generales del ciclo

Secado a 23°C y UR% entre 45 y 65: 65 g/m ²		Secado en túnel: 65 g/m ²	
Rebarnizable	de 2 a 8 horas		
Apilado en vertical	2 horas		
Lijado/Cepillado	16 horas		
		Temperatura	Tiempo
		Flash Off	T.A. 15 minutos
		Aire Laminar	30°C 30 minutos
		Enfriamiento	T.A. 15 minutos
		Rebarnizable	A la salida del horno
		Apilado en vertical	A la salida del horno
		Lijado/Cepillado	4 horas

Preparación del soporte:

La madera debe estar bien seca (12-14% humedad). Lijar cuidadosamente la superficie de la madera y eliminar los eventuales restos de lijado, ceras o resinas. Para el lijado de la madera, se aconseja una lija de grano 180 para las frondosas.

Instrucciones de aplicación:

Flow-coating: utilizar bomba a membrana. Bañera de inmersión: utilizar exclusivamente bañera en acero inox (es. AISI 304).

Lijado: Manual: • (220-240) Orbital: Automático: Cepilladora: • (220-240)

Rebarnizado:

Rebarnizado con los productos al agua para exteriores de la gama AQUARIS, los cuales comprenden: fondos a pistola y acabados sean transparente o pigmentados.

Para otras informaciones relativas al barniz con los productos al agua de nuestra gama, solicitarlas o consultar con nuestra guía.

Notas y advertencias

- Mezclar bien el producto antes de su uso.
- Si el producto se conserva en locales con temperatura comprendida entre 5 y 35°C, la caducidad es de 12 meses.
- Durante la fase de aplicación tanto el producto como el soporte tienen que estar a una temperatura no inferior a 15°C. La película que se forma por debajo de dicha temperatura posee propiedades de resistencia química y mecánica inferiores al estándar cualitativo obtenido normalmente.
- Los residuos del barniz (agua del lavado, agua de las cabinas, restos de productos) deben ser evacuados y tirados cumpliendo la normativa vigente. No tirar los residuos por las alcantarillas o desagües de la red.
- Las herramientas de trabajo se deberán lavar después con agua. En los casos en los cuales se deba limpiar partes o residuos secos de barniz, emplear el producto **AY---M460**, dejándolo en reposo una noche y después lavándolo con agua.

Qué hacemos ...	Añadir	Dosis de empleo	
		%	Gramos para 25 litri
si se forma mucha espuma durante el flow coating	AY---M420	0,050	12,5
si el impregnante seca muy rapido	AY---M450	2 - 5	de 500 a 1250
para preservar un producto usado	AY---M435	0,100	25
si el impregnante forma cordones sobre la pieza	AY---M448	1 - 2	De 250 a 500