



YO-xxM317 Pigmentado

AQUARIS Acabado Pigmentado al agua Tixotropico para el exterior
De elevada bañabilidad y resistencia al agua

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Características del producto:

• Optima bañabilidad	• Optima resistencia al agua
• Optima distensión	

Versiones:

YO-15M317/--NTR	15 gl Neutro	YO-30M317/--NTR	30 gl Neutro	YO-45M317/--NTR	45 gl Neutro
YO-15M317/--VBN	15 gl Base Blanca	YO-30M317/--VBN	30 gl Base Blanca	YO-45M317/--VBN	45 gl Base Blanca
YO-15M317/--BNC	15 gl Blanca	YO-30M317/--BNC	30 gl Blanca	YO-45M317/--BNC	45 gl Blanca
YO-15M317/R9010	15 gl RAL 9010	YO-30M317/R9010	30 gl RAL 9010	YO-60M317/--NTR	60 gl Neutro
YO-15M317/R6009	15 gl RAL 6009	YO-30M317/R6009	30 gl RAL 6009	YO-60M317/--VBN	60 gl Base Blanca
YO-15M317/R6005	15 gl RAL 6005	YO-30M317/R6005	30 gl RAL 6005	YO-60M317/--BNC	60 gl Blanca

Uso aconsejado:	- Ventanas - Contraventanas externas - Portones	- Mobiliario de jardín - Cenadores - Balcones	- Vigas bajo techo - Tarimas para exterior - Vallas
Método de aplicación:	Pistola manual y automática, tanto airless o airmix, con o sin electroestática. Para aplicaciones tanto en plano como en vertical		
Preparación del producto:	La version neutra NTR puede colorearse introduciendo la pasta EY---M490 en proporción del 6-8% tal y como se indica en el formulario Renner . La version neutra BNC puede colorearse introduciendo la pasta EY---M490 en proporción de 0,5-1% tal y como se indica en el formulario Renner Diluir con agua de la red en proporción 2 - 10% en función de las características del sistema de aplicación.		

Características químico físicas a 23°C

Residuo solido (%)	De 40 a 48
Peso específico (g/cm³)	De 1,05 a 1,15
pH	Entre 8,5 y 9,5

Características aplicativas

Verticalidad máxima(µm húm.)	275 µm
N. aconsejado de manos	da 1 a 2 mani
Cantidad aconsejada por mano	min: 225µm max: 275 µm
Intervalo entre manos	min: 1 h max: 2 h
Rendimiento metrico (m²/litro)	De 3 a 5

Indicaciones generales del ciclo

Secado a 23°C y Húm.% entre 45 y 65: 250 µm	
Apilado en vertical	24-36 horas

Secado en tunel : 250 µm		
	Temperatura	Tiempo
Flash Off	T.A.	15 minutos
Aire laminar	30°C	90 minutos
Enfriamiento	T.A.	15 minutos
Apilado en vertical	A la salida del horno	

Preparación del sustrato :

La madera debe de ser tratada previamente con impregnante al agua con o sin una mano de intermedio/fondo al agua para ext. de la gama AQUARIS.

Instrucciones de aplic.:	Dilucion%	Ugello	Presión aire (bar)	Presión del barniz (bar)
Pistola y taza	6 - 10	de 2 a 2,5	cerca 4	--
Airmix	2 - 6	11- 13	de 0,5 a 1	de 80 a 120
Airless	2 - 6	11- 13	--	de 80 a 120

Se aconseja el empleo de un precalentador 30 a 40° C para garantizar una calidad constante a lo largo del año

Material de embalaje:

Debe ser idoneo para estar en contacto con el barniz al agua. Evitar el poliestirolo, PVC y cartones ondulados

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.



YO-XXM317 Pigmentado

Acabado pigmentado al agua Tixotrópico para el exterior de elevada bañabilidad y resistencia al agua

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Nota de advertencia

- Mezclar el producto bien antes de usarlo
- Si el producto se almacena en locales con temperatura entre 5 y 35 °C, la caducidad es de 12 meses.
- En la fase aplicativa tanto el producto como el soporte deben estar a una temperatura no inferior a 15 °C. La película que se forma por debajo de dicha temperatura posee características químicas y mecánicas inferiores al estándar de calidad normalmente obtenido.
- Los residuos de barniz (agua de lavado, agua de las cabinas, resto de barniz) deben ser evacuados y tirados siguiendo la normativa vigente. No tirar por alcantarillado o red de desagüe.
- Las herramientas de trabajo se deben limpiar después de su uso con agua de la red. En el caso que haya que limpiar residuos secos de barniz utilizar el producto **AY---M460**, dejándolo secar durante una noche, después limpiar con agua.

Que hacemos ...	Añadir	Dosis de empleo	
		%	Gramo por 25 litros
Para reducir el brillo del film del barniz	AY---M430	1 - 6	da 250 a 1500
Para aumentar la resistencia química y el apilado	YC---M408	0,500 - 2	da 125 a 500
Para aumentar la resistencia química del film	YC---M419	1 - 2	da 250 a 500
Si el acabado seca rápido	AY---M450	1 - 2	da 250 a 500
Para preservar un producto usado	AY---M435	0,100	25
Para aumentar la tixotropía o la viscosidad del producto	AY---M456	1 - 2	da 250 a 500
Si aparecen desperfectos (siliconas) por contaminación ambiental	AY---M457	0,200 - 1	da 50 a 250