



YO-xxM317 Trasparente

AQUARIS Acabado Trasparente al agua tixotrópica para exteriores de elevada bañabilidad y resistencia al agua

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Características del producto:

• Óptima bañabilidad	• Óptima resistencia al agua
• Óptima distensión	

Versiones:

YO-20M317/--T13	20 gl Larice
YO-20M317/--T28	20 gl Teck
YO-30M317	30 gl Trasparente
YO-30M317/--T13	30 gl Larice

YO-30M317/--T28	30 gl Teck
YO-30M317/--T23	30 gl Noce Scuro
YO-45M317/--T13	45 gl Larice
YO-45M317/--T28	45 gl Teck

YO-60M317	60 gl Trasparente
YO-60M317/--T13	60 gl Larice
YO-60M317/--T28	60 gl Teck

Uso aconsejado:	- Ventanas - Contraventanas - Puertas de entrada	- Mobiliario de jardín - Gazebo - Balcones	- Vigas bajo techo - Tarimas para exterior - Empalizada, vallas
Metodo de aplicación:	Pistola manual o automática, sea airless o airmix, con o sin electrostática. Para aplicación sea en horizontal o en vertical.		
Preparación del producto:	Diluir con agua de red entre un 2 y un 10% en función de las características del sistema de aplicación		

Características Químico-Físicas a 23°C

Residuo sólido (%)	42 ± 1
Peso Específico (g/cm³)	1,03 ± 0,03
Viscosidad Brookfield (mPas)	25000 ± 2000
pH	Entre 8,5 y 9,5

Características Aplicativas

Verticalidad máxima (µm húm.)	275 µm
N. aconsejado de manos	de 1 a 2 manos
Cantidad aconsejada por mano	Min 225 µm max: 275 µm
Intervalo entre las manos	min: 1 h max: 2 h
Rendimiento métrica (m²/litro)	de 3 a 5

Indicaciones generales del ciclo

Secado a 23°C y UR% entre 45 y 65: 250 µm	
Apilado en vertical	24-36 horas

Secado en túnel : 250 µm		
	Temperatura	Tiempo
Flash Off	T.A.	15 minutos
Aire Laminar	30°C	90 minutos
Enfriamiento	T.A.	15 minutos
Apilado en vertical	A la salida del horno	

Preparación del soporte:

La madera debe ser tratada anteriormente con un impregnante al agua con/sin una mano de intermedio/fondo al agua para exteriores de la gama AQUARIS.

Instrucciones aplicativas:	Dilución %	Ugello	Presión Aire (bar)	Presión Barniz (bar)
Pistola y taza	6 - 10	de 2 a 2,5	Cerca de 4	--
Airmix	2 - 6	11- 13	de 0,5 a 1	De 80 a 120
Airless	2 - 6	11- 13	--	de 80 a 120

Se aconseja el empleo de un precalentador entre 30 y 40°C para garantizar una calidad constante a lo largo del año.

Material de embalaje:

Deben ser idóneos para estar en contacto con barniz al agua. Evitar el poliestireno, PVC y cartones ondulados.

Para otras informaciones relativas al barniz con los productos al agua de nuestra gama, solicitarlas o consultar nuestra guía.

Notas y advertencias

- Mezclar bien el producto antes de su uso.
- Si el producto se conserva en locales con temperaturas comprendidas entre 5 y 35°C, la caducidad es de 12 meses.
- Durante la fase de aplicación, tanto el producto como el soporte tienen que estar a una temperatura no inferior a 15°C. La película que se forma por debajo de dicha temperatura posee propiedades de resistencia química y mecánica inferiores al standard cualitativo obtenido normalmente.
- Los residuos del barniz (agua del lavado, agua de las cabinas, restos de productos) deben ser evacuados y tirados cumpliendo la normativa vigente. No tirar los residuos por las alcantarillas o desagües de la red.
- Las herramientas de trabajo se deben lavar después con agua de red. En los casos en los cuales se tengan que lavar partes o residuos secos del barniz, emplear el producto AY--M460, dejándolo en reposo por un periodo de una noche y después usar agua.

Qué hacemos ...	Añadir	Dosis de empleo	
		%	Gramos por 25 litri
Para reducir el brillo del film de barniz	AY---M430	1 - 6	de 250 a 1500
Para aumentar la resistencia química y el apilado	YC---M408	0,500 - 2	De 125 a 500
Para aumentar la resistencia química del film	YC---M419	1 - 2	De 250 a 500
Si el acabado seca rápido	AY---M450	1 - 2	De 250 a 500
Para preservar un producto usado	AY---M435	0,100	25
Para aumentar la tixotropía o la viscosidad del producto	AY---M456	1 - 2	De 250 a 500
Si aparecen "cráteres" por polución ambiental	AY---M457	0,200 - 1	de 50 a 250