

FICHA TÉCNICA MASILLA DE POLIÉSTER MULTIFUNCIONAL

DEFINICION

La **MASILLA DE POLIÉSTER MULTIFUNCIONAL** es una masilla de poliéster para la reparación de carrocerías. Se caracteriza por ser un producto multifuncional ya que puede aplicarse con perfectos resultados de adherencia sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada o aluminio.

Destaca por su facilidad de aplicación debido a su cremosidad y textura fina, además de un excelente lijado. La **MASILLA DE POLIESTER MULTIFUNCIONAL** puede ser utilizada tanto como masilla de relleno como para acabados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliéster insaturado
Color:	Amarillo claro
Peso específico:	2,0 kg/l a 20°C
Cov:	8 g/l Mezcla de Aplicación

PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador PBO

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR

Se puede aplicar sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada, aluminio o poliéster.

En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.

No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1 - Identificar superficie.

2 - Proceso:

PROCESO		Acero	Aluminio	Electrozincado	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	Disolvente de limpieza	✓	✓	✓	✓



1 - APLICACION				2 - LIJADO				
	 PESO	 100				 ORBITA		
10°C	100:2	7'	30'	TIEMPO 5 min	INCIAL	7 – 5 mm	P100 P120	P80
20°C		5'	20'	DISTANCIA 80 cm				P150
30°C		4'	15'	TMAX. 80°C				P240
					FINAL	5 – 3 mm	P180 P220	

OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

